

*feel*Ness  
sense of touch

МДФ із PET-покриттям

Інструкція  
зі зберігання



# Інструкція зі зберігання

Плита призначена для зберігання виключно у приміщеннях і тому її не слід застосовувати на відкритому повітрі або в місцях, де вони знаходитимуться під безпосереднім впливом пари, води чи сонячного світла (інфрачервоних променів).

Зберігання й обробка має здійснюватися в приміщеннях, де немає циркуляції повітря, а також відсутній пил та дрібні часточки. Щоб уникнути вм'ятин і пошкоджень країв/кутів плит під час обробки, їх слід акуратно розміщувати.

Необхідно уникати тертя плит одна до одної під час перевезення та переміщення під час обробки. • Під час обробки плита має бути акуратно укладена, щоб запобігти утворенню вм'ятин, подряпин та

- зламів на краях/кутах. Для запобігання деформації слід уникати тривалого складування частин.
- Крім верхньої та нижньої плити, інші плити в пакуванні також швидко реагують на зміну навколишнього середовища (клімату). У зв'язку з цим слід використовувати захисні плити.
- Підіймання виробів під час транспортування має здійснюватися у такий спосіб, щоб не допускати їхнього тертя один до одного.
- Під час горизонтального зберігання на складі необхідно забезпечити, щоб плити було розміщено на підкладках, встановлених через однакові проміжки один від одного.
- У разі штабелювання підкладки повинні бути вирівняні та для кожного пакування має використовуватися їхня однакова кількість.

• Підкладки мають бути однакової товщини та мати гладку поверхню.

Довжина підкладок має узгоджуватися з шириною пакування плит.

Якщо товщина плити перевищує 15 мм, треба використовувати щонайменше 4 підкладки, які має бути розміщено на однаковій відстані одна від одної.

Якщо товщина плити є меншою ніж 15 мм, треба використовувати щонайменше 5 розділювачів, які мають бути розміщені на однаковій відстані один від одного.

Не рекомендується зберігати більше 6 палет, складених одне на одне.

Вертикальне зберігання допускається тільки для невеликої кількості плит, а кут між стіною та вертикальними стелажима має становити щонайменше 10 градусів.

Температура, за якої зберігаються/обробляються плити, повинна бути вищою за 10 °С, а вологість повітря має становити 50–60 %.

Кліматичні умови повинні бути стабільними, без значних перепадів температури та підвищення рівня вологості повітря. Деревостружкові плити не можна зберігати просто неба та під прямим сонячним світлом. Їх також не слід зберігати поблизу опалювальних приладів та інших джерел тепла.