

Допустимі відхилення по якості та інструкції з експлуатації профілів Gola, врізних профіль – ручок, меблевих труб, профілів торгових і рейлінгових систем

Дані положення поширюється на перевірку якості профілів з алюмінію з покриттям (фарбовані та анодовані), а саме профілів Gola, врізних профіль - ручок Ferro Fiofi (M7090, M7080, M8040, M8060, M8010, M8030, M8050, M0021, M0022, M0023, M0024), M9030 UKW 4, UKW 5, UKW 7, ручки U9, ручки Marella M16029, ручки Cosma (M711, M766, M597, M622), профілів для торгових систем, профілів для рейлінгових систем Cosma USEIT, також меблевих труб з покриттям (фарбовані, анодовані, хромовані) з алюмінію Lumine, з алюмінію та сталі Ferro Fiofi, сталі (D25, D16, D50, овальна 30x15) або нержавіючої сталі (D25) (далі – Товар та/або Виріб та/або Деталь).

Положення встановлює прийнятні норми відхилень для Товарів, які враховують характерні особливості технологічного процесу їх виробництва. Ці норми дозволяють забезпечити відповідність продукції визначеним якісним критеріям, з урахуванням технологічних нюансів, які можуть впливати на кінцевий результат.

1. Загальні положення

1. Якість Товарів повинна відповідати стандарту Виробника з урахуванням вимог, встановлених даними положеннями.

2. До виробничих дефектів належать оптичні або механічні відхилення, які помітні без спеціальних приладів або за допомогою стандартних засобів спостереження.

3. Оцінювання суб'єктивних дефектів (таких як подряпини, нерівномірність фарбування, вкраплення, шагрень, вм'ятини, плями, сколи) здійснюється за наступних умов:

- умови освітлення: огляд проводиться в приміщенні з розсіяним світлом від люмінесцентних (флуоресцентних) ламп або за природного освітлення без потрапляння прямих сонячних променів. Колірна температура освітлення має становити 4000–6500 К, що відповідає стандартам для виробничих приміщень;

- інтенсивність освітлення: не більше 1000 лк, відповідно до вимог, встановлених для лабораторних приміщень;

- відстань огляду: 60 см від поверхні об'єкта, що перевіряється;

- положення об'єкта: виріб розміщується у вертикальному або горизонтальному положенні;

- кут огляду: нахил виробу до лінії погляду спостерігача повинен становити 70–90°;

- час огляду: лицьової сторони – до 10 секунд, тильної сторони – до 5 секунд. Час огляду меблевих труб – до 10 секунд.

4. Дефекти, виявлені при перевірці, що здійснюється за інших умов, не враховуються.

5. Дефекти, невидимі при зазначених вище умовах, але помітні на дотик або візуально, але з меншої відстані, будуть розцінюватися як допустимі.

6. Для Товарів, визначених даними положеннями, допускаються незначні подряпини, дефекти фарбового покриття, вм'ятини, сколи, пухирі, вкраплення на поверхні, що не впливають на фізико-механічні характеристики виробу при подальшому використанні.

7. Неанодовані профілі можуть мати необмежену кількість дефектів поверхні, оскільки вони не мають покриття. Їх використання передбачає подальшу обробку, а саме фарбування/анодування. Не допускаються лише будь-які викривлення профілю та сколи понад 2 мм.

8. Для меблевих труб лицьова та тильна сторони не визначаються, оскільки їх розташування залежить від способу монтажу та сторони, яку буде обрано як видиму під час встановлення виробу. У зв'язку з цим допустимі відхилення поверхні нормуються для всієї поверхні труби (деталі) без поділу на окремі сторони.

9. Допустимі величини відхилень визначаються додатками (Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4, Додаток 5, Додаток 6, Додаток 7) до даних положень.

10. Позначення лицьової, тильної сторін та монтажної частини можна переглянути у додатку (Додаток 8) до даних положень

11. Інструкції з експлуатації та зберігання профілів Gola, врізних профіль – ручок, меблевих труб, профілів торгових і рейлінгових систем зазначені в додатку (Додаток 9) до даних положень.

2. Гарантійні зобов'язання

1. Покупець має перевірити якість зовнішньої поверхні Товару (включаючи забруднення, подряпини, вм'ятини, механічні пошкодження, дефекти фарбування тощо) та їх відповідність прийнятним нормам відхилень, встановлених даними положеннями, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання замовлення.

2. Після закінчення цього періоду сторони вважають, що всі зазначені дефекти є наслідком неналежного поводження з Товаром (неправильне транспортування, зберігання, експлуатація тощо), та такий Товар не підлягає рекламційному зверненню.

3. Гарантія не поширюється на випадки:

- використання Товару не за призначенням;
- пошкодження поверхні, спричинені порушенням умов зберігання, пакування, транспортування або експлуатації Товару після його отримання;
- навмисне псування Товару;
- пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин;
- виконання Покупцем операцій, які змінюють зовнішній вигляд Товару, таких як розпилювання, свердління, фарбування/анодування тощо;
- деталі, що були використані в процесі монтажу.

До гарантійних зобов'язань належить усунення недоліків, що виникли з вини Виробника, або заміна деталей, в яких виявлено виробничий дефект.

Врізний профіль - ручка UKW 4, UKW 5, UKW 7, U9

При перевірці лицьової та тильної сторони за даними положеннями наведені нижче пункти, що належать до дефектів поверхні, є максимально допустимими.

Допустимі відхилення по якості сумарно на одному Виробі:

- на лицьовій стороні Виробу (деталі) – не більше 2 (двох) дефектів,
- на тильній стороні Виробу (деталі) – не більше 4 (чотирьох) дефектів,
- на монтажній (невидимій) стороні Виробу (деталі), яка зайде в паз матеріалу – не обмежено.

Допустимі відхилення по якості кожного типу дефекту на одному Виробі:

1. Вм'ятини неглибокі – заглиблення на поверхні.

На деталі допускаються неглибокі вм'ятини діаметром не більше 3 мм, глибиною не більше 0,5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на вм'ятини			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які вм'ятини
від 300 до 600 мм	Не допускається	1	Допускаються будь-які вм'ятини
від 600 до 1000 мм	1	2	Допускаються будь-які вм'ятини
від 1000 мм	1	2	Допускаються будь-які вм'ятини

2. Просвіти фарби – плями ледве світлішого кольору на поверхні.

На деталі допускаються просвіти фарби розміром не більше 2 мм, які видимі при фронтальному огляді. **На фарбованих профілях внутрішня частина ручки (місце захвату рукою) менш профарбована та може мати структуру – це є нормою, через особливості фарбування.**

Норми допуску на просвіти фарби			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	2	3	Допускаються будь-які просвіти
від 300 до 600 мм	3	6	Допускаються будь-які просвіти
від 600 до 1000 мм	6	12	Допускаються будь-які просвіти
від 1000 мм	10	20	Допускаються будь-які просвіти

3. Подряпини – пошкодження у вигляді смуги, риски на поверхні, заподіяне стороннім предметом.

На деталі допускаються дрібні, не глибокі (волосяні) подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на не глибокі подряпини			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	2	3	Допускаються будь-які подряпини
від 300 до 600 мм	3	6	Допускаються будь-які подряпини
від 600 до 1000 мм	6	12	Допускаються будь-які подряпини
від 1000 мм	10	20	Допускаються будь-які подряпини

На деталі допускаються грубі, глибокі подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на глибокі подряпини			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 300 до 600 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 600 до 1000 мм	Не допускається	1	Допускаються будь-які подряпини
від 1000 мм	Не допускається	2	Допускаються будь-які подряпини

4. Пухирі – кулясті виступи на поверхні, заподіяні потраплянням повітря під покриття.

На деталі допускаються дрібні пухирі розміром до 1 мм не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на пухирі			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	1	2	Допускаються будь-які пухирі
від 300 до 600 мм	2	4	Допускаються будь-які пухирі
від 600 до 1000 мм	3	6	Допускаються будь-які пухирі
від 1000 мм	6	12	Допускаються будь-які пухирі

5. Сколи – дрібні пошкодження покриття в результаті відшарування фарби. На деталі допускаються неглибокі сколи до 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на сколи			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 300 до 600 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 600 до 1000 мм	Не допускається	1	Допускаються будь-які сколи
від 1000 мм	Не допускається	2	Допускаються будь-які сколи

6. Вкраплення – поодинокі локальні структурні нерівності під покриттям та на поверхні.

Допускаються вкраплення під покриттям та на поверхні розміром до 1 мм, не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску вкраплень під покриттям та на поверхні			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	1	3	Допускаються будь-які вкраплення
від 300 до 600 мм	3	6	Допускаються будь-які вкраплення
від 600 до 1000 мм	6	12	Допускаються будь-які вкраплення
від 1000 мм	10	20	Допускаються будь-які вкраплення

7. Відхилення від замовленого розміру деталі.

Допускають граничні відхилення розмірів +/- 0,5 мм на один різ деталі. У разі окремого замовлення порізки ручок-профілів та деталей з плитних матеріалів (ДСП/МДФ) допускається різниця їх довжин у межах встановлених граничних відхилень на кожен вид виробу.

8. Відхилення по кольору та відтінку.

Допускається відмінність у відтінках одного кольору різних партій Товару, при замовленні профілів в різний час.

9. Викривлення (прогин) Виробу.

Не допускається будь яких викривлень Виробу.

10. Гарантійний термін.

14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту отримання замовлення та за умови дотримання рекомендацій по експлуатації (Додаток 9).

Врізний профіль - ручка Ferro Fiori (M7080, M7090, M8040, M8060, M8010, M8030, M8050, M0021, M0022, M0023, M0024); Ручка Cosma (M711, M766, M597, M622); Ручка Marella M16029, Ручка M9030

При перевірці лицьової та тильної сторони за даними положеннями наведені нижче пункти, що належать до дефектів поверхні, є максимально допустимими.

Допустимі відхилення по якості сумарно на одному Виробі:

- на лицьовій стороні Виробу (деталі) – не більше 2 (двох) дефектів,
- на тильній стороні Виробу (деталі) – не більше 3 (трьох) дефектів,
- на монтажній (невидимій) стороні Виробу (деталі), яка зайде в паз матеріалу – не обмежено.

Допустимі відхилення по якості кожного типу дефекту на одному Виробі:

1. Вм'ятини неглибокі – заглиблення на поверхні. На деталі допускаються неглибокі вм'ятини діаметром не більше 3 мм, глибиною не більше 0,5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на вм'ятини			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які вм'ятини
від 300 до 600 мм	Не допускається	1	Допускаються будь-які вм'ятини
від 600 до 1000 мм	1	1	Допускаються будь-які вм'ятини
від 1000 мм	1	2	Допускаються будь-які вм'ятини

2. Просвіти фарби – плями ледве світлішого кольору на поверхні. На деталі допускаються просвіти фарби розміром не більше 2 мм, які видимі при фронтальному огляді. **На фарбованих профілях внутрішня частина ручки (місце захвату рукою) менш профарбована та може мати структуру – це є нормою, через особливості фарбування.**

Норми допуску на просвіти фарби			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	1	Допускаються будь-які просвіти
від 300 до 600 мм	1	2	Допускаються будь-які просвіти
від 600 до 1000 мм	2	3	Допускаються будь-які просвіти
від 1000 мм	3	3	Допускаються будь-які просвіти

3. Подряпини – пошкодження у вигляді смуги, риси на поверхні, заподіяне стороннім предметом. На деталі допускаються дрібні, не глибокі (волосяні) подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на не глибокі подряпини			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	1	Допускаються будь-які подряпини
від 300 до 600 мм	Не допускається	2	Допускаються будь-які подряпини
від 600 до 1000 мм	1	3	Допускаються будь-які подряпини
від 1000 мм	2	4	Допускаються будь-які подряпини

На деталі не допускаються грубі, глибокі подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на глибокі подряпини			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 300 до 600 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 600 до 1000 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 1000 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини

4. Пухирі – кулясті виступи на поверхні, заподіяні потраплянням повітря під покриття. На деталі допускаються дрібні пухирі розміром до 1 мм не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на пухирі			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	1	Допускаються будь-які пухирі
від 300 до 600 мм	1	2	Допускаються будь-які пухирі
від 600 до 1000 мм	2	3	Допускаються будь-які пухирі
від 1000 мм	3	4	Допускаються будь-які пухирі

5. Сколи – дрібні пошкодження покриття в результаті відшарування фарби. На деталі допускаються неглибокі сколи до 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на сколи			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 300 до 600 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 600 до 1000 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 1000 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи

6. Вкраплення – поодинокі локальні структурні нерівності під покриттям та на поверхні. Допускаються вкраплення під покриттям та на поверхні розміром до 1 мм, не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску вкраплень під покриттям та на поверхні			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 300 мм	Не допускається	1	Допускаються будь-які вкраплення
від 300 до 600 мм	1	2	Допускаються будь-які вкраплення
від 600 до 1000 мм	2	3	Допускаються будь-які вкраплення
від 1000 мм	3	4	Допускаються будь-які вкраплення

7. Відхилення від замовленого розміру деталі.
Допускають граничні відхилення розмірів +/- 0,5 мм на один різ деталі. У разі окремого замовлення порізки ручок-профілів та деталей з плитних матеріалів (ДСП/МДФ) допускається різниця їх довжин у межах встановлених граничних відхилень на кожен вид виробу.

8. Відхилення по кольору та відтінку.

Допускається відмінність у відтінках одного кольору різних партій товару, при замовленні профілів в різний час.

9. Викривлення (прогин) Виробу.

Не допускається будь яких викривлень Виробу.

10. Гарантійний термін.

1 (один) рік з моменту отримання замовлення та за умови дотримання рекомендацій по експлуатації (Додаток 9).

Профіль Gola Ferro Fiori, Scilm, профіль для торгових систем

При перевірці лицьової та тильної сторони за даними положеннями наведені нижче пункти, що належать до дефектів поверхні, є максимально допустимими.

Допустимі відхилення по якості сумарно на одній деталі:

- на лицьовій стороні виробу (деталі) - не більше 1 (одного) дефекту,
- на тильній стороні Виробу (деталі) – не більше 2 (двох) дефектів
- на монтажній (невидимій) стороні виробу (деталі), яка зайде в паз матеріалу – не обмежено.

Допустимі відхилення по якості кожного типу дефекту на одній деталі:

1. Вм'ятини неглибокі – заглиблення на поверхні.

На деталі допускаються неглибокі вм'ятини діаметром не більше 3 мм, глибиною не більше 0,5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на вм'ятини			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 500 мм	Не допускається	1	Допускаються будь-які вм'ятини
від 500 до 1000 мм	1	2	Допускаються будь-які вм'ятини
від 1000 мм до 1500 мм	2	3	Допускаються будь-які вм'ятини
від 1500 мм	3	4	Допускаються будь-які вм'ятини

2. Просвіти фарби – плями ледве світлішого кольору на поверхні.

На деталі допускаються просвіти фарби розміром не більше 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на просвіти фарби			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 500 мм	1	2	Допускаються будь-які просвіти
від 500 до 1000 мм	2	3	Допускаються будь-які просвіти
від 1000 мм до 1500 мм	3	4	Допускаються будь-які просвіти
від 1500 мм	4	5	Допускаються будь-які просвіти

3. Подряпини – пошкодження у вигляді смуги, риски на поверхні, заподіяне чимсь гострим

На деталі допускаються дрібні, не глибокі (волосяні) подряпини не в скупченому

вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на не глибокі подряпини			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 500 мм	1	2	Допускаються будь-які подряпини
від 500 до 1000 мм	2	3	Допускаються будь-які подряпини
від 1000 мм до 1500 мм	3	4	Допускаються будь-які подряпини
від 1500 мм	4	5	Допускаються будь-які подряпини

На деталі допускаються грубі, глибокі подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на глибокі подряпини			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 500 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 500 до 1000 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 1000 мм до 1500 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 1500 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини

4. Пухирі – кулясті виступи на поверхні, заподіяні потраплянням повітря під покриття. На деталі допускаються дрібні пухирі розміром до 1 мм не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на пухирі			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 500 мм	1	2	Допускаються будь-які пухирі
від 500 до 1000 мм	2	3	Допускаються будь-які пухирі
від 1000 мм до 1500 мм	3	4	Допускаються будь-які пухирі
від 1500 до 2000 мм	4	5	Допускаються будь-які пухирі
від 2000 мм	5	6	Допускаються будь-які пухирі

5. Сколи – дрібні пошкодження покриття в результаті відшарування фарби. На деталі допускаються неглибокі сколи до 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на сколи			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 500 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 500 до 1000 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 1000 мм до 1500 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 1500 мм	Не допускається	Не допускається	Допускаються будь-які сколи

6. Вкраплення – поодинокі локальні структурні нерівності під покриттям та на поверхні. Допускаються вкраплення під покриттям та на поверхні розміром до 3 мм, не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску вкраплень під покриттям та на поверхні			
Розмір деталі	Лицьова сторона	Тильна сторона	Монтажна частина
до 500 мм	1	2	Допускаються будь-які вкраплення
від 500 до 1000 мм	2	3	Допускаються будь-які вкраплення
від 1000 мм до 1500 мм	3	4	Допускаються будь-які вкраплення
від 1500 до 2000 мм	4	5	Допускаються будь-які вкраплення
від 2000 мм	5	6	Допускаються будь-які вкраплення

7. Відхилення від замовленого розміру деталі:

Деталі, що випускаються на підприємстві, допускають граничні відхилення розмірів +/- 0,5 мм на один різ деталі.

8. Відхилення по кольору та відтінку:

Допускається відмінність у відтінках одного кольору різних партій товару, при замовленні профілів в різний час.

9. Викривлення (прогин) деталі:

Не допускається будь яких викривлень деталі.

10. Гарантійний термін:

1 (один) рік з моменту отримання замовлення та за умови дотримання рекомендацій по експлуатації (Додаток 9).

Профілі рейлінгової системи Cosma

При перевірці лицьової сторони за даними положеннями наведені нижче пункти, що належать до дефектів поверхні, є максимально допустимими.

Допустимі відхилення по якості сумарно на одній деталі:

- на лицьовій стороні виробу (деталі) - не більше 1 (одного) дефекту,
- на монтажній (невидимій після встановлення) стороні виробу (деталі) – не обмежено.

Допустимі відхилення по якості кожного типу дефекту на одній деталі:

1. Вм'ятини неглибокі – заглиблення на поверхні.

На деталі допускаються неглибокі вм'ятини діаметром не більше 3 мм, глибиною не більше 0,5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на вм'ятини		
Розмір деталі	Лицьова сторона	Монтажна частина
до 600 мм	Не допускається	Допускаються будь-які вм'ятини
від 600 до 1000 мм	1	Допускаються будь-які вм'ятини
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	1	Допускаються будь-які вм'ятини

2. Просвіти фарби – плями ледве світлішого кольору на поверхні.

На деталі допускаються просвіти фарби розміром не більше 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на просвіти фарби		
Розмір деталі	Лицьова сторона	Монтажна частина
до 600 мм	1	Допускаються будь-які просвіти фарби
від 600 до 1000 мм	2	Допускаються будь-які просвіти фарби
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	3	Допускаються будь-які просвіти фарби

3. Подряпини – пошкодження у вигляді смуги, риски на поверхні, заподіяне чимсь гострим

На деталі допускаються дрібні, не глибокі (волосяні) подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на не глибокі подряпини		
Розмір деталі	Лицьова сторона	Монтажна частина
до 600 мм	1	Допускаються будь-які подряпини
від 600 до 1000 мм	2	Допускаються будь-які подряпини
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	3	Допускаються будь-які подряпини

На деталі допускаються грубі, глибокі подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на глибокі подряпини		
Розмір деталі	Лицьова сторона	Монтажна частина
до 600 мм	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 600 до 1000 мм	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	Не допускається	Допускаються будь-які подряпини

4. Сколи - дрібні пошкодження покриття в результаті відшарування фарби.

На деталі допускаються неглибокі сколи до 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на сколи		
Розмір деталі	Лицьова сторона	Монтажна частина
до 600 мм	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 600 до 1000 мм	Не допускається	Допускаються будь-які сколи
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	Не допускається	Допускаються будь-які сколи

5. Відхилення від замовленого розміру деталі:

Деталі, що випускаються на підприємстві, допускають граничні відхилення розмірів +/- 0,5 мм на один різ деталі.

6. Відхилення по кольору та відтінку:

Допускається відмінність у відтінках одного кольору різних партій товару, при замовленні труб / профілів в різний час.

7. Викривлення (прогин) деталі:

Не допускається будь яких викривлень деталі.

8. Гарантійний термін:

1 (один) рік з моменту отримання замовлення та за умови дотримання рекомендацій по експлуатації (Додаток 9).

Меблеві труби Cosma

При перевірці деталі за даними положеннями наведені нижче пункти, що належать до дефектів поверхні, є максимально допустимими.

Допустимі відхилення по якості сумарно на одній деталі: не більше 1 (одного) дефекту,

Допустимі відхилення по якості кожного типу дефекту на одній деталі:

1. Вм'ятини неглибокі – заглиблення на поверхні.

На деталі допускаються неглибокі вм'ятини діаметром не більше 3 мм, глибиною не більше 0,5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на вм'ятини	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не допускається
від 600 до 1000 мм	1
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	1

2. Просвіти фарби – плями ледве світлішого кольору на поверхні.

На деталі допускаються просвіти фарби розміром не більше 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на просвіти фарби	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	1
від 600 до 1000 мм	2
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	3

3. Подряпини – пошкодження у вигляді смуги, риски на поверхні, заподіяне чимсь гострим

На деталі допускаються дрібні, не глибокі (волосяні) подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на не глибокі подряпини	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	1
від 600 до 1000 мм	2
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	3

На деталі допускаються грубі, глибокі подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на глибокі подряпини	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не допускається
від 600 до 1000 мм	Не допускається
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	Не допускається

4. Сколи – дрібні пошкодження покриття в результаті відшарування фарби.
На деталі допускаються неглибокі сколи до 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на сколи	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не допускається
від 600 до 1000 мм	Не допускається
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	Не допускається

5. Відхилення від замовленого розміру деталі:
Деталі, що випускаються на підприємстві, допускають граничні відхилення розмірів +/- 0,5 мм на один різ деталі.

6. Відхилення по кольору та відтінку:
Допускається відмінність у відтінках одного кольору різних партій товару, при замовленні труб / профілів в різний час.

7. Викривлення (прогин) деталі:
Не допускається будь яких викривлень деталі.

8. Гарантійний термін:
1 (один) рік з моменту отримання замовлення та за умови дотримання рекомендацій по експлуатації (Додаток 9)

Меблевi труби Ferro Fiori, Lumine

При перевiрцi деталi за даними положеннями наведенi нижче пункти, що належать до дефектiв поверхнi, є максимально допустимими.

Допустимi вiдхилення по якостi сумарно на однiй деталi: не бiльше 2 (двох) дефектiв.

Допустимi вiдхилення по якостi кожного типу дефекту на одному Виробi:

1. Вм'ятини неглибокi – заглиблення на поверхнi.

На деталi допускаються неглибокi вм'ятини дiаметром не бiльше 3 мм, глибиною не бiльше 0,5 мм, якi видимi при фронтальному оглядi.

Норми допуску на вм'ятини	
Розмiр деталi	Значення
до 600 мм	1
вiд 600 до 1000 мм	2
вiд 1000 мм (на кожнi 1000 мм профiлю)	3

2. Просвiти фарби – плями ледве свiтлiшого кольору на поверхнi.

На деталi допускаються просвiти фарби розмiром не бiльше 2 мм, якi видимi при фронтальному оглядi.

Норми допуску на просвiти фарби	
Розмiр деталi	Значення
до 600 мм	3
вiд 600 до 1000 мм	6
вiд 1000 мм (на кожнi 1000 мм профiлю)	8

3. Подряпини – пошкодження у виглядi смуги, риси на поверхнi, заподiяне стороннiм предметом.

На деталi допускаються дрiбнi, не глибокi (волосянi) подряпини не в скупченому виглядi, розмiром не бiльше 5 мм, якi видимi при фронтальному оглядi.

Норми допуску на не глибокі подряпини	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	3
від 600 до 1000 мм	6
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	8

На деталі допускаються грубі, глибокі подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на глибокі подряпини	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не допускається
від 600 до 1000 мм	Не допускається
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	1

4. Пухирі – кулясті виступи на поверхні, заподіяні потраплянням повітря під покриття.

На деталі допускаються дрібні пухирі розміром до 1 мм не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на пухирі	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	2
від 600 до 1000 мм	3
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	6

5. Сколи – дрібні пошкодження покриття в результаті відшарування фарби. На деталі допускаються неглибокі сколи до 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на сколи	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не допускається
від 600 до 1000 мм	Не допускається
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	1

6. Вкраплення – поодинокі локальні структурні нерівності під покриттям та на поверхні.

Допускаються вкраплення під покриттям та на поверхні розміром до 1 мм, не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску вкраплень під покриттям та на поверхні	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	3
від 600 до 1000 мм	6
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	8

7. Наявність іржі:

Не допускається будь-якої наявності іржі.

8. Відхилення від замовленого розміру деталі:

Деталі, що випускаються на підприємстві, допускають граничні відхилення розмірів $\pm 0,5$ мм на один різ деталі.

9. Відхилення по кольору та відтінку:

Допускається відмінність у відтінках одного кольору різних партій товару, при замовленні труб / профілів в різний час.

10. Викривлення (прогин) деталі:

Не допускається будь яких викривлень деталі.

11. Гарантійний термін:

1 (один) рік з моменту отримання замовлення та за умови дотримання рекомендацій по експлуатації.

12. Рекомендації по експлуатації:

Не допускається використання металевих вішаків для гардеробних труб, крім тих що мають ПВХ/ТРЕ-вставку. Для всіх інших рекомендоване використання тканинних, прогумованих або просиліконених вішаків. З повним переліком рекомендацій по експлуатації можна ознайомитись у додатку (Додаток 9) до цих положень.

Сталеві меблеві труби D25, D16, D50, овальна 30x15

При перевірці деталі за даними положеннями наведені нижче пункти, що належать до дефектів поверхні, є максимально допустимими.

Допустимі відхилення по якості сумарно на одній деталі: не обмежено.

Допустимі відхилення по якості кожного типу дефекту на одному Виробі:

1. Вм'ятини неглибокі – заглиблення на поверхні.

На деталі допускаються неглибокі вм'ятини діаметром не більше 3 мм, глибиною не більше 0,5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на вм'ятини	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не обмежено
від 600 до 1000 мм	Не обмежено
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	Не обмежено

2. Просвіти фарби – плями ледве світлішого кольору на поверхні.

На деталі допускаються просвіти фарби розміром не більше 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на просвіти фарби	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не обмежено
від 600 до 1000 мм	Не обмежено
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	Не обмежено

3. Подряпини – пошкодження у вигляді смуги, риски на поверхні, заподіяне стороннім предметом.

На деталі допускаються дрібні, не глибокі (волосяні) подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на не глибокі подряпини	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не обмежено
від 600 до 1000 мм	Не обмежено
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	Не обмежено

На деталі допускаються грубі, глибокі подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на глибокі подряпини	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	3
від 600 до 1000 мм	6
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	9

4. Пухирі – кулясті виступи на поверхні, заподіяні потраплянням повітря під покриття.

На деталі допускаються дрібні пухирі розміром до 1 мм не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на пухирі	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не обмежено
від 600 до 1000 мм	Не обмежено
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	Не обмежено

5. Сколи – дрібні пошкодження покриття в результаті відшарування фарби. На деталі допускаються неглибокі сколи до 2 мм, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску на сколи	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не допускається
від 600 до 1000 мм	Не допускається
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	1

6. Вкраплення – поодинокі локальні структурні нерівності під покриттям та на поверхні.

Допускаються вкраплення під покриттям та на поверхні розміром до 1 мм, не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді.

Норми допуску вкраплень під покриттям та на поверхні	
Розмір деталі	Значення
до 600 мм	Не обмежено
від 600 до 1000 мм	Не обмежено
від 1000 мм (на кожні 1000 мм профілю)	Не обмежено

7. Наявність іржі:

Не допускається будь-якої наявності іржі.

8. Відхилення від замовленого розміру деталі:

Деталі, що випускаються на підприємстві, допускають граничні відхилення розмірів $\pm 0,5$ мм на один різ деталі.

9. Відхилення по кольору та відтінку:

Допускається відмінність у відтінках одного кольору різних партій товару, при замовленні труб / профілів в різний час.

10. Викривлення (прогин) деталі:

Не допускається будь яких викривлень деталі.

11. Гарантійний термін:

14 (чотирнадцять) днів з моменту отримання замовлення та за умови дотримання рекомендацій по експлуатації.

12. Рекомендації по експлуатації:




Не допускається використання металевих вішаків для гардеробних труб. Рекомендоване використання тканинних, прогумованих або просиліконених вішаків. З повним переліком рекомендацій по експлуатації можна ознайомитись у додатку (Додаток 9) до цих положень.

Карта з позначенням лицьової та тильної частин профілів.



З картою профілів та позначенням лицьової та тильної частин можна ознайомитись нижче. **Лицьова сторона** позначена зеленим кольором. **Тильна сторона** – жовтим. Все, що не позначено зеленим або жовтим кольором відноситься до **монтажної частини**.

Профіль Gola Ferro Fiori, Scilm, профіль для торгових та рейлінгових систем



Профіль Gola для верхнього модулю, type L

Профіль Gola для верхнього модулю Ferro Fiori з пазом для LED	Профіль GOLA для верхнього модуля, Scilm	Профіль GOLA в верхній модуль, LED, Scilm
		

Профіль GOLA горизонтальний, type L


Профіль GOLA горизонтальний з пазом для LED Ferro Fiori,	Профіль GOLA горизонтальний, Scilm
	

Профіль GOLA горизонтальний, type C


Профіль GOLA горизонтальний із пазом для LED Ferro Fiori	Профіль GOLA горизонтальний, Scilm
	

Профіль GOLA горизонтальний, type L/C

Профіль GOLA горизонтальний із пазом для LED Ferro Fiori



Профіль GOLA вертикальний бічний, type L

Профіль GOLA вертикальний бічний Ferro Fiori з пазом для LED	Профіль GOLA вертикальний бічний, Scilm
	

Профіль GOLA вертикальний проміжний, type C

Профіль GOLA вертикальний проміжний Ferro Fiori з пазом для LED	Профіль GOLA вертикальний проміжний, Scilm	Профіль GOLA вертикальний проміжний / LED, Scilm
		

Профіль GOLA вертикальний бічний з планкою на торець, type L

Профіль GOLA вертикальний бічний з планкою на торець Ferro Fiori


Профіль GOLA вертикальний для духовки, type C

Профіль GOLA вертикальний для духовки, Scilm






Профілі для декоративного підсвічування, торгових та рейлінгових систем

Профіль для декоративного підсвічування, Scilm	Профіль для торгових систем	Профіль для рейлінгової системи Cosma USEIT
		







Меблеві труби

Для меблевих труб лицьова та тильна сторони не визначаються, оскільки їх розташування залежить від способу монтажу та сторони, яку буде обрано як видиму під час встановлення виробу. У зв'язку з цим для меблевих труб не наводяться креслення з позначенням лицьової, тильної та монтажної сторін.





Врізний профіль - ручка UKW 4, UKW 5, UKW 7, U9

Врізний проф.-ручка UKW 4	Врізний проф.-ручка UKW 5
	
Врізний проф.- ручка UKW 7	Ручка U 9
	

Врізний профіль - ручка Ferro Fiori, M 9030

Врізний проф.-ручка Ferro Fiori M 0022, M 0023, M 0024	Врізний проф.- ручка Ferro Fiori M 0021
	
Врізний проф.-ручка Ferro Fiori M 8050, M 8060, M 7080	Врізний проф.- ручка Ferro Fiori M 8030, M 8040
	
Врізний проф.-ручка Ferro Fiori M 8010, M 7090	Врізний проф.- ручка M 9030
	

Врізний профіль - ручка Cosma, Marella

Ручка Cosma M 597	Ручка Cosma M 622
	
Ручка Cosma M 711, M 766	Ручка Marella M 16029
	

Рекомендації з експлуатації та зберігання продукції

Продукція призначена виключно для використання в меблях та інтер'єрі житлових/не житлових приміщень. Не підходить для використання в екстер'єрних меблях та конструкціях - зовні.

Для збереження функціональності та зовнішнього вигляду виробів під час експлуатації та зберігання слід враховувати такі рекомендації:

- ~ використовувати анодовані, фарбовані та хромовані труби, крім тих що мають вставку (наприклад ПВХ або ТРЕ), допускається лише з тканинними, прогумованими або просиліконеними вішаками;
- ~ допускається використання в приміщеннях з підвищеною вологістю (окрім сталевих виробів або неанодованих профілів);
- ~ використовувати чисту вологу ганчірку для очищення фурнітури;
- ~ в якості додаткового догляду рекомендовано обробити поверхню одним із антистатиків для зняття статичного навантаження (наприклад, мікрофібра).
- ~ для фурнітури з покриттям Soft-touch допускається чистка тільки сухою й м'якою губкою;
- ~ не допускається використання абразивних чистячих засобів та будь-яких розчинників;
- ~ не допускається наявність в чистячих засобах окислювачів (відбілювачів, хлору), сильних лугів (що містять гідроксид натрію, аміак і т.п.);
- ~ не допускається прямий контакт з водою та рідинами (окрім виробів з нержавіючої сталі, пластику);
- ~ не допускається тривалий вплив прямих сонячних променів;
- ~ не складати при зберіганні профілі/труби один до одного без шару захисної плівки між ними по всій довжині, щоб виключити механічні пошкодження, удари, тертя між виробами та пошкодження декоративного покриття;
- ~ зберігати продукцію в заводській упаковці на піддонах, стелажах або підкладках, що виключають прямий контакт із підлогою, ґрунтом, бетоном;
- ~ якщо профіль/труба транспортувався з холоду в тепле приміщення, перед розпакуванням слід витримати його для вирівнювання температури, щоб не утворився конденсат;
- ~ у разі необхідності тривалого зберігання продукції до монтажу рекомендується обирати сухі добре вентилявані приміщення, що виключають вплив атмосферних опадів, підвищеної вологості та конденсату.