

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Допуски по размеру	Толщина по сравнению с номинальной	EN 14323	≤15mm +/-0,2mm	>15mm +/-0,3mm
	Толщина в пределах той же панели		+/-0,3mm	
	Длина и ширина		+/-5mm	
Деформация (с обеих сторон > 15 мм)		EN 14323	≤2mm/m	
Поверхностные дефекты		EN 14323	Точки: ≤2 mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Полосы: ≤20 mm/m <sup>2</sup>

 **ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ**

Товары должны храниться в сухом и проветриваемом месте (относительная влажность воздуха 35-65%). Не хранить с легковоспламеняющимися веществами. При воздействии прямых солнечных лучей ламинат может портиться. Стопки должны храниться правильно, на управляемой высоте, чтобы обеспечить стабильность. Чтобы избежать деформации или влажных пятен, разместите панели на поддонах с достаточным пространством. При работе с ламинатами используйте всасывающие прокладки или перчатки. Машины и оборудование должны быть оснащены подходящими аспирационными системами.