Редакція: 02
Затверджено:15.01.2024

Лист технічних характеристик



EGGER Стінові панелі

Опис

Опис: EGGER Стінові панелі
Модель: 90
Основа: Eurospan Неоздоблена ДСП
Верхня частина: Паперово-шаруватий пластик
Зворотна частина: Паперово-шаруватий пластик
Номінальна товщина: 9 мм
Примітка: Різні декори на верхній та зворотній частині

Наявність

EGGER Стінові панелі входять до **Декоративної Колекції EGGER**. Доступні на складі у вибраних декорах та від 1 шт. відповідно до довідника щодо наявності для кожної країни.

Технічні характеристики

Характеристика	Стандарт для проведення випробувань	Одиниця вимірювання або характеристика	Значення
Стійкість до зношування	EN 438-2	обертів вихідна точка	≥ 150
Стійкість до стирання обертовою головкою	EN 438-2	N	≥ 15
Стійкість до подряпин	EN 438-2	Ступінь (мін.) текстуроване оздоблення	3
Стійкість до водяної пари	EN 438-2	Ступінь (мін.) текстуроване оздоблення	4
Стійкість до сухого тепла (160 °C)	EN 438-2	Ступінь (мін.) текстуроване оздоблення	4

Редакція: 02
Затверджено:15.01.2024

Характеристика	Стандарт для проведення випробувань	Одиниця вимірювання або характеристика	Значення
Стійкість до утворення плям	EN 438-2	Ступінь (мін.) Групи 1 і 2 Група 3	 5 4
Світлостійкість [ксенонова дугова лампа]	EN 438-2	Шкала сірого кольору	4 – 5
Допустиме відхилення за товщиною	EN ISO 13894	мм	± 0.50
Допустиме відхилення за довжиною	-	Мм	- 5 / + 10
Допустиме відхилення за шириною	EN ISO 13894	Мм > 500 мм	 ± 0,5 дод. ± 0.05 на 100 мм
Прямизна розрізу	EN ISO 13894	мм	± 0,5 на 1000 мм довжини
Кутова точність	EN ISO 13894	мм	≤ 2,0 на 1000 мм довжини

Примітка щодо технічного застосування

Можливі незначні відхилення кольорів в тому самому виробі через допуски базових матеріалів, що використовуються у виробництві. Елементи, які використовуються поряд, слід перевіряти на однорідність кольору. Відповідно до стандарту EN 438 допустимі відмінності в кольорі та поверхні між еталонним зразком кольору EGGER і тестовим зразком замовника.
У зв'язку з тим, що процес виробництва відрізняється залежно від продукту, відмінності в кольорі та поверхні також можуть виникати між різними продуктами (наприклад, ламінована плита, ламінат, крайка) з однаковою комбінацією декору та текстури. Для точного відображення кольору рекомендуємо замовляти зразок у відповідному продукті.

Рекомендації по догляду та очищенню

EGGER Стінові панелі не вимагають особливого догляду завдяки своїй міцній та щільній, гігієнічній поверхні. Поверхні, як правило, легко миються. Це також стосується фактурних поверхонь. Не використовуйте засоби для чищення чи миючі засоби, що містять абразивні компоненти, оскільки використання таких засобів може призвести до зміни ступеня блиску та/або подряпати матеріал.

Для отримання детальної інформації зверніться до брошури «Рекомендації щодо очищення та догляду за поверхнями виробів EGGER».

Редакція: 02
Затверджено:15.01.2024

Додаткові документи / інформація про продукт

Більш докладну інформацію можна знайти в таких документах:

- Інструкція з обробки «EGGER Стільниць»
- Інструкція з обробки «EGGER Стінових панелей»
- Технічна брошура «Стійкість паперово-шаруватого пластику EGGER до хімічних засобів»
- Технічна брошура «Рекомендації щодо чищення та догляду за поверхнями продукції EGGER»

Примітка.
Цей лист технічних характеристик ретельно укладено з урахуванням наявної інформації. Інформація, що надається, підтверджена практичним досвідом і внутрішньофірмовими випробуваннями та відображає поточний рівень знань. Інформація надається для ознайомлення та не дає жодної гарантії щодо якостей продукту та доцільності його використання з певною метою. Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки, неправильно зазначені стандарти чи друкарські помилки. Крім того, можливі технічні зміни в результаті подальшої розробки стінових панелей EGGER, а також внесення змін у стандарти й законодавчі документи. Зміст цього листа технічних характеристик не є вказівками з використання та не має юридичної сили. Застосовуються наші Загальні поняття та умови.