



# ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З МЕТАЛУ

## Допуски по конструкціях



### Розміри конструкцій

- До 500 мм –  $\pm 1$  мм
- 500-1000 мм –  $\pm 1,5$  мм
- 1000-1500 мм –  $\pm 2$  мм
- Понад 1500 мм –  $\pm 3$  мм



### Діагоналі

- До 500 мм –  $\pm 1$  мм
- 500-1000 мм –  $\pm 1,5$  мм
- 1000-1500 мм –  $\pm 2$  мм
- Понад 1500 мм –  $\pm 3$  мм

## Допуски по металу




### Труби (геометрія, 1 м.п.)

Товщина до 2 мм

- довжина  $\pm 0,5$  мм
- випуклість  $\pm 0,3$  мм
- скручування 0,1 мм

Товщина понад 2 мм

- довжина  $\pm 0,8$  мм
- випуклість  $\pm 0,4$  мм
- скручування 0,1 мм



### Листи


Холоднокатаний

- діагональ до 0,5 мм
- випуклість до 0,2 мм 1 м.п.
- допустимо до 2 точок/м<sup>2</sup>

Гарячекатаний


- діагональ до 0,5 мм
- випуклість до 4 мм 1 м.п.
- допустимо до 10 точок/м<sup>2</sup>

# Порошкове фарбування – рекомендації та допуски



## Загальні властивості:

- Порошкове покриття забезпечує захист від корозії, вологи, УФ-випромінювання та подряпин.
- Покриття стійке до атмосферних впливів та механічних навантажень.



## Рекомендації з догляду:

- Використовувати м'яку тканину або губку, змочену у теплій воді з нейтральним мийним засобом.
- Уникати металевих щіток, абразивних губок та агресивних хімічних засобів.
- Один раз на 6-12 місяців проводити профілактичне очищення від пилу та бруду.
- При потрапленні фарби, масел або кислот – негайно очистити поверхню м'яким мийним засобом і водою.
- Не експлуатувати виріб при постійному контакті з водою або за температур вище +80°C.




## Технічні допуски:

Товщина покриття:

- Гладкі фарби: 0,5-1 мм
- Шагрені: 1-1,2 мм
- Антики: 1-1,5 мм
- Кратери: лицева сторона – 2 шт/м<sup>2</sup>, тильна – 5 шт/м<sup>2</sup>

Відхилення за поверхнею та кольором: допускаються незначні нерівності (шагрені, кратери, легкі подряпини), які не впливають на експлуатацію.



## Допуски по шагрені

- Лицева сторона – ні, тильна – так
- Кратери: лицева сторона – 2 шт/м<sup>2</sup>, тильна – 5 шт/м<sup>2</sup>



## Гарантія та захист:

- Порошкове покриття зберігає захисні властивості до 7 років.
- При використанні додаткового лакового шару – термін служби лаку до 3 років.