

## ***Вимоги щодо якості плит деревинно-стружкових ламінованих***

Назва продукту: **плита деревинно-стружкова ламінована відповідає ТУ У 16.2-33273907-001:2017  
«Плити деревинно-стружкові та деревоволокнисті ламіновані».**

Адреса виробника: ТОВ «Кроноспан УА»,  
вул. Луцька 20, м. Нововолинськ,  
Волинська область, Україна, 45400

### **Плити ламіновані повинні відповідати вимогам:**

<b>Назва показника</b>	<b>Вимоги технічних умов</b>
Геометричні розміри:	довжина і ширина $\pm 5,0$ мм товщина $\pm 0,3$ мм
Визначення гідротермічної стійкості поверхні	Відсутні видимі зміни покриття, за виключенням незначної втрати кольору, показник 4-5
Питомий опір при нормальному відриві покриття	$\geq 0,8$ Н/мм <sup>2</sup>
Міцність приклеювання облицювального матеріалу товщиною до 0,4мм	Краї надрізів повністю гладкі, присутні незначні ознаки відшарування покриття в місцях перетину ліній решітки, показник 4 -5
Стійкість захисно-декоративного покриття до підвищеної температури повітря	Відсутні видимі тріщини на поверхні покриття, показник 4 -5
Стійкість захисно-декоративного покриття до забруднення речовинами господарського та побутового призначення	Відсутні видимі зміни кольору та зовнішнього вигляду покриття, показник: 4-5

### **Показники якості плит повинні бути не гірші за наведених в таблиці:**

<b>Назва показника</b>	<b>Вимоги стандарту</b>
Границя міцності під час згинання, Н/мм <sup>2</sup>	>11
Поперечна міцність на розтяг, Н/мм <sup>2</sup>	>0,35
Вміст вологи, %	5-13
Вміст формальдегіду, мг/100г а.с.п.	<8